

Opis produktu:	wodorozcieńczalny, dwu komponentowy lakier wielowarstwowy, biały, do wykończeń z otwartymi porami
Główne zastosowanie:	ogólne, na płaskie panele, zmontowane meble
Właściwości:	dobra siła krycia, dobrze podkreśla pory, doskonale odporny na światło

Dane techniczne

Środki wiążące:	emulsja żywic akrylowych, dyspersja żywic poliuretanowych	
Pigmenty, wypełniacze:	pigmenty nieorganiczne, woski, środki matujące	
Lepkość:	35 (± 3)	sekund, kubek DIN6, przy 20°C
Gęstość:	1,155 (± 0,030)	kg/l
Połysk:	10	Gardner 60°
Punkt zapłonu:	niepalny	metoda: zamknięty kubek
Zawartość ciał stałych:	43(± 2)	% wagowo
Magazynowanie:	15 miesięcy	w temperaturze + 5° C do + 35°C
Temperatura aplikacji:	> 15° C	lakier, podłoże, otoczenie

Mieszanka/Nalożenie

Metoda nanoszenia:		natrysk konwencjonalny		natrysk air mix, air less	
		% wagowo	% obj.	% wagowo	% obj.
Utwardzacz:	EV0386	5		5	
Przyspieszacz:					
Rozcieńczalnik:	woda	*)		*)	
Żywotność użytkowa:	3 godz.				

*) tylko w razie potrzeby – maks. 10 %

Wymieszać dokładnie przed użyciem!

Suszenie

Metoda		
Warunki normalne	20°C	dla nakładu 140 g/m ² (każdorazowego)
z wymianą powietrza		
do dotyk	40 min.	
do sztaplowania	4 godz.	

Uwagi

Ten produkt jest specjalnie opracowany do nanoszenia również na płaszczyzny pionowe w gotowych zmontowanych meblach z jesionu lub dębu, wyszczotkowanych szczotka drucianą. Zapewnia dobra powłokę, mimo niedoskonałego szczotkowania. Dodatek 5% utwardzacza powoduje dobre izolowanie podłoża z gatunków drewna bogatych w taniny, np. dąb, jesion. Produkt może być podbarwiany pastami wodorozcieńczalnymi typu EZ056x-xx60 do maksymalnie 4%. W trakcie suszenia zapewnić dobrą wentylację i cyrkulację powietrza najpierw o temperaturze pokojowej. Potem 20-30°C.

Dokładnie sprawdzić produkt przed użyciem. W przypadku problemów skontaktować się z naszym technikiem. Warunki magazynowania i starzenie się mogą spowodować wzrost lepkości produktu, bez wpływu na jego własności. Przed użyciem sprawdzić czy produkt jest jednorodny i dokładnie wymieszać. Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C

Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

11/2013

AG 11/2014