

**Opis produktu:** jedno-komponentowy , wodorozcieńczalny lakier wielowarstwowy  
**Główne zastosowanie:** meble,  
**Właściwości:** dobre wypełnienie powłoki. Bardzo dobra odporność na żółknięcie

## Dane techniczne

**Środki wiążące:** emulsja akrylowa, dyspersja i/ lub emulsja żywic akrylowo-poliuretanowych  
**Pigmenty, wypełniacze:** woski, środki matujące  
**Kolor:**  
**Rozpuszczalniki:** woda, koagulatory  
**Lepkość:** 38( ± 4) sek. DIN 6 przy 20°C  
**Gęstość:** 1,069 ( ± 0,030) kg/l  
**Połysk:** 20 ( ± 1) Gardner 60°  
**Punkt zapłonu:** niepalny metoda: zamknięty kubek  
**Zawartość ciał stałych:** 26( ± 2) % wagowo  
**Magazynewanie:** 15 miesięcy w temperaturze + 5°C do + 35°C  
**Temperatura aplikacji:** >15° C lakier. podłoże, otoczenie

## Mieszanka/Nałożenie

Metoda nanoszenia:	Utwardzacz ( cz. obj. )	Ilość utwardzacza	Rozcieńczalnik	Lepkość robocza	Nakład g/m <sup>2</sup>	Uwagi
Natrysk niskociśn.			*)	jak handlowa	100-120	
Natrysk air mix			*)	jak handlowa	100-120	
Natrysk air less			*)	jak handlowa	100-100	
Natrysk elstat.			*)	jak handlowa	100-120	

\*) Rozcieńczyć wodą w razie konieczności

**Mycie:** woda  
XX699

**Wymieszać dokładnie przed użyciem!**

## Suszenie

### Metoda

#### Warunki normalne

**20°C**

pyłosuchość 45 min.  
dotyk 1 godz.  
do szlifowania 4 godz.  
do sztaplowania 24 godz.

#### Suszenie wymuszone (35°C)

flash off 5min.  
gorące powietrze (35°C) 30 min  
chłodzenie 5 min.

Wszystkie metody suszenia wymagają dobrej wentylacji i cyrkulacji.  
Sztaplować dopiero jak temperatura powierzchni spadnie poniżej 30°C

## Uwagi

Zalecane nakłady w g/m<sup>2</sup>: minimum 100 g, maksimum 120 g. Ilość warstw: maksymalnie: 3  
Przestrzegać podanych warunków magazynowania. Szczególnie chronić przed mrozem. Nie magazynować w temperaturze poniżej +5°C.

Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

**TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO**

**10/2014  
03/2015 PL AG**